

# FICHE TECHNIQUE

## PRESTO 8 - 4 Chanfreins

CARACTERISTIQUES PRODUITS	Garantie		25 ans
	Système de clic		5G
	Chanfreins		4 chanfreins
	Compatibilité Chauffage au sol		Oui, sur sols chauffants basse température, électriques PRE et PCR. (1)
CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES	PEFC (10-31-943) et Greenguard Gold		Oui
	Classe d'usage	ISO 10874	23/32
	Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4
	Résistance aux chocs	EN 13329	IC2
	Marquage CE et UKCA	EN 14041	Oui (2)
	Information sanitaire		A+ (*)
	Numéro de DOP	EN 14041	001-2/RPC/2013
	Glissance	EN 13893	DS
	Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m <sup>2</sup> .h
	Résistance thermique	EN 12667	0,0661 (m <sup>2</sup> K)/W
	Conductivité thermique	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Epaisseur	mm	8
	Longueur x Largeur	mm	1286 x 192
	Nombre de lames / kit		9
	Surface / kit	m <sup>2</sup>	2,222
	Poids brut / kit	kg	16,50
	Nombre de kit / palette		48
	Surface / palette	m <sup>2</sup>	106,67
	Poids brut / palette	kg	792



Ce tableau est donné à titre indicatif et peut subir des modifications de fabrication et d'information.

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(1) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Electrique) et PCR (Plancher Chauffant Rafrâichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring.

(2) Déclaration de conformité au marquage CE et UKCA disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041.