

ALSAPRO

Revêtement de sol stratifié / laminate flooring



Solid 10



Water resistant⁽¹⁾

x7 = 1,926 m²
20.73 ft²

1286 mm - 50.62"

214 mm
8.43"

17,40 kg
38.36 lb

10 mm / 0.39"

AC6

Très haute résistance à l'abrasion
Very high abrasion resistance

5G

UL 2818

35

ans garantie
years guarantee

23

Passage intensif / Intensive use

33

Passage intensif / Intensive use

4 chanfreins
4 bevels

Compatible chauffage au sol.⁽²⁾
Underfloor heating compatibility.⁽²⁾

KG

910 kg/m³

DENSITÉ MOYENNE DU PANNEAU
AVERAGE PANEL DENSITY

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818

GOLD

PEFC

10-31-043

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

CE 23	ALSAFLOORING ZI 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM	EN 14041 : 2004 / AC 2006 Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur Sol stratifié Solid 10
Réaction au feu Emission de formaldéhyde Glissance Conductivité thermique	Cfl-S1 E1 DS ≤ 0,15 m ² K/W	N° de DoP : 160/RPC/2023 Disponible sur www.alsaflooring.com

Flashez-moi
pour les instructions de pose.



Scan-me
for laying instructions.



Réf. 604510 - Ed. 09/2025 - Imprimé en France par Axalis - Châtellerault
troisetplus.com - Photos non contractuelles.

(1) Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement ≤ 0.2 mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. No change in appearance and swelling ≤ 0.2 mm. We guarantee water resistance in accordance with NALFA and ISO 4760 standards, subject to compliance with the Alsaflooring installation protocol.

(2) La résistance thermique des revêtements de sol stratifiés Alsaflooring permet leur mise en oeuvre sur sols chauffants basse température, électriques PRE (Plancher Rayonnant Électrique) et PCR (Plancher Chauffant / Rafraichissant), sous réserve du respect du protocole de pose Alsaflooring. The thermal resistance of Alsaflooring laminate flooring allows it to be installed over low temperature underfloor heating, electric underfloor heating and underfloor heating/cooling, provided that the Alsaflooring installation protocol is followed.

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions).

UNE MARQUE **ALSA FLOORING**